(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-206096

(43)公開日 平成5年(1993)8月13日

(51)Int.CL<sup>5</sup>

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/304

3 5 1 S 8728-4M

C 8728-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-13383

(22)出顧日

平成 4年(1992) 1月28日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 瀬尾 祐史

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 後藤 洋介 (外2名)


# (54) 【発明の名称 】 半導体基板薬液浸漬式処理装置

### (57)【要約】

【目的】 薬液処理並びに水洗処理した半導体基板を安全かつ短時間に乾燥することを目的とする。

【構成】 ウエハ(5)を遠心乾燥機(4)で乾燥する前処理として蒸気 I PA(16)による乾燥によらず I PA置換できる I PA槽(3)を設け、薬液処理並びに水洗処理したウエハ(5)を I PA槽(3)中の I PAに浸漬する。

【効果】 IPA置換されたウエハを、低速回転でかつ 短時間で乾燥することができ、ウエハの割れ発生が低下し装置の処理能力が向上する。また、蒸気 IPAを利用しないことから、危険性の少ない安全な装置を提供することができる。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板を薬液処理する薬液槽と、薬 液処理された半導体基板を水洗処理する水洗槽と、水洗 処理された半導体基板を高清浄度なイソプロビルアルコ ール (以下IPAと称する) に浸漬処理するIPA槽 と、I PA浸漬処理された半導体基板を乾燥する遠心乾 燥機とを具備することを特徴とする半導体基板薬液浸漬 式処理装置。

【請求項2】 前記IPA槽は、IPAの供給を制御す るIPA供給弁と、IPAを貯蔵する内槽と、この内槽 10 的とする。 からあふれたIPAを受けるオーバーフロー槽と、この オーバーフロー槽からのIPA排液を排出する排液配管 とからなることを特徴とする請求項1記載の半導体基板 蒸液浸渍式処理装置。

【請求項3】 前記オーバーフロー槽からの I PA排液 を精製するIPA精製器と、このIPA精製器により精 製された I PAを前記内槽へ供給する手段を具備したこ とを特徴とする請求項2記載の半導体基板薬液浸漬式処 理装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造装置に関 し、特に半導体基板の浸漬処理装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来の半導体基板薬液浸漬式処理装置 は、図4に示すようにカセット6に収納された半導体基 板(以下ウエハと称する)5を薬液処理する薬液槽1と 薬液処理後のウエハ5を水洗する水洗槽2と、水洗後の ウエハ5を乾燥する蒸気乾燥機12を有している。 即 ち、薬液槽1内の薬液により処理されたウエハ5は水洗 30 槽2で水洗され、蒸気乾燥機12で乾燥が完了されてい た。次に蒸気乾燥機12について図5を用いて説明す る.

【0003】処理槽13内のイソプロピルアルコール (以下 I PAと称する) 14を外部ヒータ15が加熱す ることにより気化させ、更に気化した蒸気IPA16が 処理槽13外に洩れないように蓋17が設けられ、ま た、蒸気IPA16を冷却して液化させる冷却パイプ1 8が設けられている。

【0004】この状態でウエハ5を蒸気 IPA16区域 40 にロボット19が運び込み、ウエハ5を乾燥するもので あった。IPAを加熱してウエハの処理を行うウエハの 蒸気処理技術については、実公昭48-31836号、 特開昭55-44798号、特開昭56-168072 号、特開昭55-168078号、特開昭63-259 27号の各公報に詳細に説明されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来の半導体 基板薬液浸漬式処理装置では、ウエハ及びカセットの熱 容量が大きく、IPA蒸気でIPA置換するのに時間が 50

かかること、及びIPA置換後、ゆっくりとウエハ及び カセットを引上げないと正常な乾燥ができないため、薬 液槽又は水洗槽の処理時間より蒸気乾燥機での処理時間 の方がはるかに長く、装置の処理能力は蒸気乾燥機の処 理時間により律則されていた。また、引火性の有機溶剤 であるIPAを気化するまで加熱して使用しなければな らないといる危険性があった。

【0006】本発明は、乾燥処理時間を短縮し安全性の 高い半導体基板薬液浸漬式処理装置を提供することを目

# [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体基板薬液 浸漬式処理装置は、半導体基板を蒸液処理する薬液槽 と、薬液処理された半導体基板を水洗処理する水洗槽 と、水洗処理された半導体基板を高清浄度なイソプロビ ルアルコール (以下IPAと称する) に浸漬処理するI PA槽と、IPA浸漬処理された半導体基板を乾燥する 遠心乾燥機とから構成することを特徴とする。

【0008】更に、本発明の半導体基板薬液浸漬式処理 20 装置は、前記IPA槽を、IPAの供給を制御するIP A供給弁と、IPAを貯蔵する内槽と、この内槽からあ ふれた I PAを受けるオーバーフロー槽と、このオーバ ーフロー槽からの I P A排液を排出する排液配管とから 構成することを特徴とする。

【0009】更にまた、本発明の半導体基板薬液浸漬式 処理装置は、前記IPA槽に、前記オーバーフロー槽か らのIPA排液を精製するIPA精製器と、このIPA 精製器により精製された I PAを前記内槽へ供給する手 段を付加して構成したことを特徴とする。

# [0010]

【作用】本発明により、薬液処理した半導体基板はIP A蒸気乾燥機ではなく、IPA槽に充填されたIPA新 液に浸漬させ I PA置換を行った後、遠心乾燥機で乾燥 を完了させるようにしたことにより、安全かつ短時間に 乾燥することができるようになった。

#### [0011]

【実施例】次に本発明の実施例につき図面を参照して説 明する。

【0012】図1は、本発明の一実施例の処理部構成図 である。 薬液槽1と水洗槽2とIPA槽3と遠心乾燥機 4によって構成されている。カセット6に収納されたウ エハ5は、薬液槽1で薬液処理され、水洗槽2で水洗さ れた後、IPA槽3でIPA置換される。そこでIPA 置換されたウエハ5は、遠心乾燥機4により低速回転か つ短時間で容易に乾燥できる。

【0013】即ち、本発明にあってはIPA置換を従来 の蒸気乾燥機を用いることなくIPA新液に浸漬するた めのIPA槽3を用い、更に、IPA置換後のウエハ5 を乾燥するための遠心乾燥機4を設け、乾燥を完了させ るように構成したものである。このような本発明によ

3

り、I PA置換を安全にかつ短時間で処理することができるようになり、また、簡単な構成の遠心乾燥機により 完全な乾燥を行うことができるようになった。

【0014】ついで、IPA槽3について図2を用いて 説明する。図2はIPA槽3の配管フロー図である。内 槽7にIPA新液を供給するIPA供給弁9と内槽7か らオーバーフロー槽8へあふれ出したIPAを排液する 排液配管10を有している。

【0015】次に、本発明の他の実施例について図3を参照して説明する。処理部構成図は図1と同じである。 10 内槽7にIPA新液を供給するIPA供給弁9と、内槽7からオーバーフロー槽8へあふれ出したIPAを回収し含有水分及びパーティクルを取り除き、内槽7へ供給するIPA精製器11を有している。これによりIPAの消費量は蒸発分及びカセット6とウエハ5に付着して持ち出された量だけであり、大幅に削減できる効果がある。しかも、ウエハ5の乾燥状態に大きく影響を及ぼす水洗槽2から持ち込まれた水分や空気中から溶け込んだ水分等、IPA中の含有水分量及びパーティクル量を最低限に抑えることができるため、新液IPAのみで処理 20 する場合とほぼ同等なウエハの清浄度の乾燥状態が得られる。

#### [0016]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、ウエハを 遠心乾燥する前に高清浄度のIPAで浸漬処理してウエ ハ表面をIPA置換できるIPA槽を備えたことによ り、乾燥時の処理時間の短縮が実現可能となり装置処理 能力の向上が図れるという効果を有する。また、蒸気 I PAを使用する場合と比べはるかに安全であるという効 果も有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例の処理部を示す構成図である。

【図2】 図1 に示した I PA槽の配管フロー図である。

10 【図3】 本発明の他の実施例のIPA槽の配管フロー 図である。

【図4】 従来の半導体基板薬液浸漬式処理装置の処理 部を示す構成図である。

【図5】 図4の蒸気乾燥機の機略説明図である。 【符号の説明】

1…薬液槽

2…水洗槽

3…IPA槽

4…違心乾燥機

5…ウエハ

7…内槽


8…オーバーフロー槽

9… I P A 供給弁


10…排液配管


11…IPA精製器


【図1】




【図2】









PAT-NO:

JP405206096A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05206096 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR SUBSTRATE CHEMICAL FLUID SOAKING TREATMENT DEVICE

PUBN-DATE:

August 13, 1993

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEO, YUJI

#### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO:

JP04013383

APPL-DATE: January 28, 1992

INT-CL (IPC): H01L021/304

### ABSTRACT:

PURPOSE: To dry a semiconductor substrate which has been treated with a chemical fluid and rinsed safely in a short time.

CONSTITUTION: As a preprocess for drying a wafer 5 by a centrifugal drier 4, an IPA tub 3 capable of displacing it with the IPA without drying it with the steam IPA is provided, and the wafer 5 which has been treated with a chemical fluid and rinsed is soaked in the IPA in the IPA tub 3. Thus, the wafer displaced with the IPA can rotate at low speed and dry for a short time to lower a crack generation of the wafer to enhance performance of a device. Also, as the steam IPA is not used, it is possible to provide a safe device wherein danger is suppressed.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO& Japio